



Herdins Kirkaslakka

Erikoislakka petsatuille puupinnoille. Myös käsittelemättömälle puulle.

Herdins Kirkaslakka on sisäkäyttöön tarkoitettu petsattujen pintojen erikoislakka, mutta sitä voidaan hyvin käyttää myös käsittelemättömälle puulle. Lakka antaa kestävä ja kulutusta hyvin sietävän pinnan. Petsatun pinnan on oltava täysin kuiva ennen kuin se lakaan. Suositeltu vähimmäiskuivumisaika on 6 tuntia lakattaessa Aitopetsin päälle ja 24 tuntia lakattaessa Herdins Lakkapetsin ja Herdins Öljypetsin päälle. Lakattaessa valkoisia tai erittäin vaaleita petsipintoja lakan sävy saattaa muuttua sävyä.

Toimi näin

Aloita hiomalla pinta kevyesti ja pyyhi sitten kaikki irtonainen pöly pois. Sekoita lakka huolellisesti pohjaa myöten. Paras tulos saavutetaan, kun pinta käsitellään vähintään 2 kertaa. Anna kuivua 6 - 8 tunnin ajan jokaisen kerroksen välillä. Hio kevyesti jokaisen kerroksen välillä. Herdins Kirkaslakka kannattaa ohentaa 10 %:lla lakkabensiiniä ensimmäisen kerroksen yhteydessä, kun lakataan paljaita puupintoja tai pintoja, jotka on petsattu Herdins Aitopetsillä.

Tekniset tiedot

Lakan tyyppi: polyuretaanialkydilakka

Liutainaine: vähäaromaattinen lakkabensiini.

Kulutus: 1 litraa riittää noin 15 m²:n käsittelyyn.

Kuivumisaika: Pölykuiva noin 3 tunnin jälkeen. Pintakuiva noin 6 tunnin jälkeen. Käyttövalmis noin 12 tunnin jälkeen.

Ohentaminen ja työkalujen puhdistus: Vähäaromaattinen lakkabensiini.

Kiiltoaste: Kiiltävä 85/Poulihimmeä 25

Myynti ja markkinointi Suomessa: OY Paralett AB
puhelin: 09 622 4939.

Syttävää. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on nieltävä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Sisältää 2-Butanonoksiimiä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sisältää: Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt kevyet, Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsittely raskas, Alkydihartsit.

